



<b>FICHA TECNICA</b>	rev. 00 del 26/06/2009
<b>GLAMOUR TOP/SL (acabado semibrillante)</b>	cód. GL5000
<b>GLAMOUR TOP/S (acabado satinado)</b>	cód. GL5100
<b>GLAMOUR TOP/O (acabado mate)</b>	cód. GL5200

#### DATOS TÉCNICOS

(referidos a temperatura ambiente de +23 °C y humedad relativa del aire del 65%)

Proporción de la mezcla en volumen (con el endurecedor IDRO2)	10 : 1
Viscosidad del componente 1	23" F4 ± 2" F 4
del producto catalizado (tras 30 min.)	30" F4 ± 5" F 4
Peso específico del componente 1	1.03 ± 0.01
pH	8.0 ± 1.0
Duración de la mezcla	4 h.
Secado que no afecta el polvo	15 min.
Sobrebarnizado después de / dentro de	3 / 6 h.
Lijado y aplicación después de / dentro de	5-6 / max. 30 h.
Se puede pisar con cuidado después de	24 h.
Secado completo	6 - 8 días
Dureza König	50
Dureza Buchholz	91
Resistencia a la abrasión ♦	14 mg
Grado de brillo GLAMOUR TOP/SL	50 gloss
GLAMOUR TOP/S	35 gloss
GLAMOUR TOP/O	15 gloss
Rendimiento medio por mano	10 - 12 m <sup>2</sup> /litro
VOC (calculado sobre la mezcla catalizada 10:1)	9.9 %
	102 g/l
Contenido máx. admitido de VOC (Subcat. j BA barniz bicomponente para parquet)	140 g/l

♦ test Taber abraser, muela tipo CS10, peso 1000 g., rev. 1000

#### DESCRIPCIÓN

Barniz bicomponente poliuretánico alifático al agua aditivado con nanopartículas de carborundum, para pavimentos y otras superficies de madera. Fácil de mezclar y de aplicar, GLAMOUR TOP ofrece excelente resistencia a la abrasión y al pisoteo, y óptima resistencia química. Por lo tanto es adecuado para pavimentos sujetos a fuerte desgaste.

#### APLICACIÓN

Después de haber aplicado el fondo GLAMOUR BASE, y la pasta METAL y/o DIAMOND en combinación con el aglomerante GLAMOUR BONDER, lijar ligeramente con abrasivo (papel o rejilla) de grano 180÷240, luego limpiar esmeradamente del polvo. Agitar GLAMOUR TOP componente 1 (barniz) para disolver el poso eventual que se haya formado en el fondo del contenedor. Añadir al barniz el endurecedor IDRO 2 en la exacta proporción prescrita (10%) y mezclar cuidadosamente. **Esperar 15-20 minutos antes de aplicar.** Se puede aplicar una segunda mano de GLAMOUR TOP respetando los intervalos de sobrebarnizado y de lijado indicados arriba.

#### ADVERTENCIAS

- Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura ambiente entre los +15° y +35°C con humedad relativa del aire entre el 35% y el 70%.
- **Comprobar escrupulosamente la completa disolución del endurecedor en el barniz antes de aplicar** (hay siempre un leve aumento de la viscosidad de la mezcla respecto al barniz).
- **Respetar siempre el rendimiento indicado.**
- Respetar también los intervalos de lijado y sobrebarnizado prescritos. Si se hace la sobreplicación sin lijar, no se debe superar el intervalo de 6 horas entre una y otra mano; el lijado y sucesiva aplicación tienen que ser efectuados dentro de max. 30 horas de la mano precedente. **Después de cada lijado eliminar esmeradamente el polvo producido.**
- Para mejorar la extensión o para prolongar el tiempo abierto, particularmente durante los meses calurosos, añadir al barniz catalizado 2% de nuestro aditivo DILUENTE A60 o bien nuestro disolvente ACQUA BLU en la proporción de 5% max.
- Para la limpieza de los utensilios usar nuestro disolvente IDROCLEANER o, si no está disponible, agua, a ser posible tibia.
- **La superficie barnizada puede ser pisada con cuidado después de 24 horas y adquiere su máxima resistencia física después de 6 - 8 días.**

#### ¡ Teme el hielo!

Eliminar los eventuales residuos en los vertederos autorizados.

El producto se conserva 12 meses si está almacenado en un lugar fresco y seco, en sus envases originales no abiertos.

**Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestro saber y nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin ninguna garantía, ya que tanto las condiciones como la forma de uso del producto están fuera de nuestro control.**