

CARVER

by Blanchon
GROUP

NORDIK

Impregnante de acabado

- ✓ Trabajo terminado en solo 4 horas
- ✓ Alta resistencia
- ✓ Mantiene el efecto natural de la madera
- ✓ Producto certificado Ecolabel

Cód. SO8000

NORDIK es un producto a base de resinas y aceites emulsionados en agua, estudiado al efecto para la protección de la madera, y especialmente del parquet. El producto es hidrófugo y confiere a las superficies **buena resistencia contra los agentes químicos** de uso doméstico. NORDIK exalta el aspecto de la madera al estado natural, sin la formación de una película visible.

El producto se aplica fácilmente con un rodillo, se lija rápidamente, y permite de completar el trabajo en sólo 4 horas. NORDIK ha obtenido la certificación **Ecolabel** (11/06/6) y está disponible en 5 efectos diferentes.



COMPATIBILIDAD

cod. SO8000EN	NORDIK efecto natural	Solo para maderas claras	4 gloss
cod. SO8000LG	NORDIK madera bruta	Solo para maderas claras	10 gloss
cod. SO8000LN	NORDIK madera natural	Para todas las maderas	15 gloss
cod. SO8000QU	NORDIK roble	Para todas las maderas	15 gloss
cod. SO8000XO	NOORDIK super mate	Para todas las maderas	5 gloss

APLICACIÓN

Efectuar el pulido del parquet, enmasillar si fuera necesario, luego pasar el abrasivo de grano 100-120 y limpiar muy bien el suelo del polvo. Agitar el envase, esperar 15 min. y aplicar NORDIK con rodillo (pelo max. 5 mm) de acuerdo el siguiente ciclo:

Aplicar una capa de NORDIK. Sin lijar, pero respetando los tiempos indicados en la tabla, aplicar una segunda capa de NORDIK. Lijar con abrasivos de grano 120-150 y aplicar una tercera capa.

USO Y MANUTENCIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE MADERA ACEITADOS

16 horas después del tratamiento de impregnación, el suelo se puede pisar con cuidado. Durante 4-7 días es aconsejado evitar de colocar muebles pesados y alfombras. En lo sucesivo el suelo puede ser sometido a un uso normal y es posible empezar su regular manutención.

Para la **limpieza y manutención ordinaria** aconsejamos nuestro jabón para madera DERGOS

Para la **manutención extraordinaria** y el reparo de las zonas dañadas por el desgaste, limpiar antes con DETER PARQUET, lijar con abrasivos de grano 120- 150 y luego aplicar 1 o 2 capas de NORDIK de acuerdo a los instrucciones.

ADVERTENCIAS

- Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura ambiente entre +15° C y +35°C con humedad relativa entre 35% y 70%.
- Verificar que la madera tiene un contenido de humedad de menos de 10%
- Antes del uso agitar enérgicamente el contenedor y esperar unos 15 minutos.
- Durante los meses calurosos, se recomienda de no aplicar el producto durante las horas más cálidas del día y de evitar la exposición directa al sol de la superficie recién barnizada.
- Aplicar el producto en una capa fina de acuerdo con los rendimientos recomendados (se recomienda el uso de rodillos de pelo corto máx. 5 mm)
- Hay que respetar siempre los intervalos prescritos para el lijado y el sobrebarnizado. Después de cada lijado eliminar cuidadosamente el polvo producido.
- **Nunca utilice un abrasivo de grano superior a 150**
- Para la limpieza de los utensilios usar el disolvente IDROCLEANER Carver o, si no está disponible, agua , mejor si tibia.
- **La superficie barnizada puede ser pisada con cuidado después de 16 horas y adquiere la máxima resistencia física después de 4 - 7 días.**

DATOS TÉCNICOS

(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %)

Aspecto	liquido blanco/rosáceo
Viscosidad	18" ± 2" F4
Peso específico	1.01 ± 0.02 Kg/l
pH	8.0 ± 0.5
Secado que no afecta el polvo	15 - 20 Min.
Sobrebarnizado después de / dentro de	1 – 10 h
Lijado después de / dentro de	3 - 48 h
Se puede pisar con cuidado después de	16 horas
Secado completo	4 - 7 días
Rendimiento medio por mano	14 – 16 m2/l
Disolución	ACQUA BLU
Limpieza utensilios	IDROCLEANER
Disolución máxima admitida (Dir. 2004/42/CE)	3%
Contenido máx. de VOC (g/l)	25 g/l
Contenido máx. admitido de VOC (Subcat. i BA)	140 g/l

No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas.

El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto.

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control.